



Fios e Cordoalhas para Concreto Protendido

Há mais de 50 anos, a Belgo Arames é referência em qualidade e inovação. Escolha cordoalhas e fios para protensão de quem é pioneira no Brasil e entende a importância de cada detalhe.

Principais características

- Cordoalhas e fios Belgo são as únicas com produção 100% nacional.
- As únicas com certificação ABNT (NBR 7483:2021 e 7482:2020).
- As únicas no Brasil com planta certificada pelo PTI (Post Tensioning Institute).
- Nossas plantas possuem Selo Ambiental ABNT.
- São submetidas a ensaios de relaxação.
- Produção dentro dos mais elevados níveis de padrões de qualidade com certificação ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e Health Product Declaration.

Benefícios das cordoalhas Belgo

- Garantia de rastreabilidade.
- Produtos com normatização.
- Garantia de desempenho.
- Assistência técnica especializada.





Fios para Concreto Protendido

Fornecidos de acordo com as normas ABNT NBR 7482:2020, ASTM A 421, ASTM A 881, prEN 10138-2 e BS 5896

Características

- Perdas máximas por relaxação após 1.000 horas a 20°C para carga inicial de 80% da carga de ruptura: 3,0%
- Valor médio do módulo de elasticidade: 200kN/mm2 +/- 5%
- Correspondência adotada pela NBR 7482 (revisão 01/2020):
 1kgf/mm2 = 9,81MPa



	ESPEC	IFICAÇÕES D	OS PRODUTOS	- FIOS PARA P	ROTENSÃO							
Produto	Diâmetro nominal (mm)	nominal aprox. aprox.		Carga mínima de ruptura (kN)	Carga mínima a 1% de deformação (kN)	Alongamento após ruptura (%)						
Fio CP RB (Relaxação Baixa)												
CP 145 RB	9,0	63,6	499	89,5	80,5	3,0						
CP 150 RB	8,0	50,3	395	73,0	65,7	3,0						
CP 170 RB	7,0	38,5	302	63,3	56,9	3,0						
	4,0	12,6	98	21,0	18,9	3,0						
CP 175 RB	5,0	19,6	154	33,0	29,7	3,0						
	6,0	28,3	222	47,7	43,0	3,0						
	4,0	12,6	98	22,8	20,5	3,0						
*CP 190 RB	5,0	19,6	154	35,9	32,3	3,0						
	6,0	28,3	222	51,8	46,6	3,0						

^{*}Os fios podem ser fabricados sob consulta.

³⁻ Os fios lisos são fabricados sob consulta.

	ACONDICIONAMENTO											
Diâmetro nominal do fio CP (mm)	Peso nominal (kg)	Diâmetro interno (cm)	Diâmetro externo (cm)	Largura do rolo (cm)								
4,0 - 5,0 - 6,0 - 7,0 - 8,0 - 9,0	1.100	180	210	30								
4,0 - 5,0 - 6,0 - 7,0 - 8,0 - 9,0	2.200	180	230	40								

¹⁻ O peso do produto final depende do rolo de fio máquina (matéria-prima), que pode variar até 10%.

¹⁻ Todos os fios especificados acima podem ser fabricados lisos ou entalhados.

²⁻ A profundidade do entalhe pode ser especificada pelo cliente.

²⁻ As medidas do acondicionamento acima são apenas referências, podendo ter variações.

Principais aplicações de fios:

Vigotas



Estacas



Dormentes




Cordoalhas Nuas de 3 e 7 Fios para Concreto Protendido


Fornecidas de acordo com as normas ABNT NBR 7483:2021, ASTM A416, ASTM A886, ASTM A910 e pr-EN 10138-3

Características

- Perda máxima por relaxação após 1.000 horas a 20°C, para carga inicial de 80% da carga de ruptura: 3,5%
- Valor do módulo de elasticidade: 200kN/mm2, +/- 5%
- Correspondência adotada pela NBR 7483 (revisão 02/2021):
 1kgf/mm 2 = 9,81 MPa







^{*}Para as normas internacionais, consultar condições de fabricação antes de especificar no projeto.

ESPECIFIC	CAÇÕES DO	S PRODUT	OS - CORDOA	LHAS NUAS P	ARA PROTENSÃ	0
Produto	Diâmetro nominal (mm)	Área aprox. (mm²)	Massa aprox. (kg/1.000m)	Carga mínima de ruptura (kN)	Carga mínima a 1% de deformação (kN)	Alongamento após ruptura (%)
		Cord	doalha 3 fios CP	190		
Cord. CP 190 RB 3 X 3,0	6,5	22	171	40	36	3,5
Cord. CP 190 RB 3 X 3,5	7,6	30	238	56	50	3,5
Cord. CP 190 RB 3 X 4,0	8,8	39	304	70	63	3,5
Cord. CP 190 RB 3 X 4,5	9,6	47	366	86	78	3,5
Cord. CP 190 RB 3 X 5,0	11,1	66	520	122	110	3,5
		Core	doalha 7 fios CP 1	90		
Cord. CP 190 RB 9,5	9,5	56	441	102	92	3,5
Cord. CP 190 RB 12,7	12,7	101	792	184	165	3,5
Cord. CP 190 RB 15,20	15,2	143	1126	261	235	3,5
Cord. CP 190 RB 15,70	15,7	150	1180	274	247	3,5
Cord. CP 190 RB 15,20 Entalhada*	15,2	143	1126	261	235	3,5
Cord. CP 190 RB 15,70 Entalhada*	15,7	150	1180	274	247	3,5
		Core	doalha 7 fios CP 2	210		
Cord. CP 210 RB 9,50*	9,5	56	441	113	102	3,5
Cord. CP 210 RB 12,70	12,7	101	792	203	183	3,5
Cord. CP 210 RB 15,20	15,2	143	1126	288	259	3,5
Cord. CP 210 RB 15,70*	15,7	150	1180	303	273	3,5

^{*}Fabricação sob consulta.



As cordoalhas são fornecidas em rolos sem núcleo, nas dimensões da tabela.

AC	ACONDICIONAMENTO DE CORDOALHAS NUAS PARA PROTENSÃO											
Tipo de cordoalha	Peso (kg)		Diâmetro interno (cm)	Diâmetro externo (cm)	Largura do rolo (cm)							
3 e 7 fios	1.800 3.000		76	120	80							

- 1- O peso do rolo poderá alterar conforme o processo de produção.
- 2- O diâmetro externo do rolo poderá sofrer alteração de acordo com o peso.
- 3- Rolos com peso ou metragem específicos podem ser fabricados, desde que previamente comunicada a necessidade pelo cliente. Há volume mínimo para a produção.
- 4- Material fornecido em pallets de madeira.

Cordoalhas de 7 Fios Engraxadas e Plastificadas para Concreto Protendido

BELGO ARAMES PC STRAND 12,70 RB190 NBR 7483/2021 PRODUZIDA NO BRASIL

BELGO ARAMES PC STRAND 12,70 RB210 NBR 7483/2021 PRODUZIDA NO BRASIL

BELGO ARAMES PC STRAND 12,70 RB190 CERT PTI - POST TENSIONING INSTITUTE PRODUZIDA NO BRASII

As cordoalhas engraxadas e plastificadas Belgo Arames possuem timbres de identificação.



Características

- Fabricadas por meio de processo contínuo
- Possuem camada de graxa e são revestidas com PEAD (polietileno de alta densidade)
 extrusado diretamente sobre a cordoalha já engraxada em toda a sua extensão
- Características mecânicas idênticas às das cordoalhas sem revestimento (vide tabela ao lado: Especificações dos Produtos – Cordoalhas Engraxadas e Plastificadas para Protensão)
- Norma ABNT NBR 7483:2021

As cordoalhas engraxadas produzidas pela Belgo Arames atendem às especificações técnicas da ABNT NBR 7483:2021. Quanto às certificações, são fornecidos dois produtos distintos: um que atende apenas à NBR 7483:2021, e um outro com processo de controle de qualidade mais rigoroso em conformidade com o Post-Tensioning Institute (PTI).

O PTI é reconhecido como a autoridade mundial em pós-tensionamento e se dedica a expandir as suas aplicações. Cordoalhas com certificação PTI possuem um índice maior de controle de desempenho e durabilidade.



Especificações do produto

ESPECIFICAÇ	ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS - CORDOALHAS ENGRAXADAS E PLASTIFICADAS PARA PROTENSÃO													
Produto	Diâmetro nominal (mm)	Área aprox. (mm²)	Massa aprox. da cordoalha plastificada e engraxada (kg/1.000m) Massa aprox. da cordoalha plastificada e engraxada (kg/1.000m) Carga mínima a 1% de deformação (kN)		mínima a 1% de deformação	Alongamento após ruptura (%)								
			Cordoa	lha 7 fios CP 190										
Cord. CP 190 RB 12,70	12,7	101	792	890	184	165	3,5							
Cord. CP 190 RB 15,20	15,2	143	1126	1240	261	235	3,5							
Cord. CP 190 RB 15,70	15,7	150	1180	1310	274	247	3,5							
			Cordoa	lha 7 fios CP 210										
Cord. CP 210 RB 12,70	12,7	101	792	890	203	183	3,5							
Cord. CP 210 RB 15,20	15,2	143	1126	1240	288	259	3,5							
Cord. CP 210 RB 15,70	15,7	150	1180	1310	303	273	3,5							

Características do revestimento

Capa polimérica

	Cordoalhas engraxadas conforme ABNT 7483:2021	Cordoalhas engraxadas conforme certificação PTI
Camada mínima de PEAD*	mínimo 1,0mm	mínimo 1,25mm
Proteção contra raios UV**	-	PTI DC45.1
Índice de fluidez 190°C	ASTM D-1238	ASTM D-1238
Densidade ASTM D-792	Mínima 0,941g/cm	Mínima 0,941g/cm
Ensaio estanqueidade***	-	PTI DC45.1

^{*}Melhor durabilidade e resistência contra danos provocados pelo manuseio habitual nas obras, bem como durante o corte, enrolamento e posicionamento.

Graxa

CARACTERÍSTICAS DA GRAXA (EM CON	FORMIDADE COM ABNT NBR 7483/2021 E PTI)
Penetração em cone em trabalho ASTM D217	mm/10
Cor visual	Marrom
Teor de água ASTM D92*	Máximo 0,1%
Ponto de inflamação ASTM D92	Mínimo 149°C
Salt Spray (corrosão) ASTM B117**	1000h
Viscosidade a 40°C ASTM D445	Cst 154
Ponto de gota ASTM D2265	Mínimo 184°C

^{*}Importante para garantir que a própria graxa não seja um agente de oxidação do aço.

QUANTIDADE MÍNIMA DE GRAXA POR METRO LINEAR (g/m)							
Cordoalha 12,7mm	Peso mínimo de graxa 37g/m						
Cordoalha 15,2 e 15,7mm	Peso mínimo de graxa 44g/m						

Oferecem:

- Proteção contra corrosão da cordoalha
- Lubrificação entre o revestimento de PEAD e a cordoalha, reduzindo o coeficiente de atrito para 0,06 0,07

^{**}Garantia de melhor proteção do material quando armazenado no canteiro de obras e possui aplicação tardia ou exposição a intempéries (camada mínima de PEAD).

^{***}Ensaio que atesta a estanqueidade do conjunto Aço, graxa e camada polimérica.

^{**}Ensaio que atesta a ação de proteção contra corrosão da graxa sobre o aço.

ACONDICIONAMENTO DE CORDOALHAS ENGRAXADAS E PLASTIFICADAS PARA PROTENSÃO												
Tipo de cordoalha	Peso (kg)		Diâmetro interno (cm)	Diâmetro externo (cm)	Largura do rolo (cm)							
Cordoalhas de 7 fios engraxadas e plastificadas 1.500 2.500		76	130	79								

- 1- O peso do rolo pode variar, dependendo da metragem.
- 2- O diâmetro externo do rolo depende do peso.
- 3- Rolos com peso entre 1.500kg e 2.500kg poderão ser produzidos, desde que acordado entre as partes.

Principais aplicações de cordoalhas:


Lajes de edifícios



Lajes residenciais



Pisos



Radier



BELGO ARAMES PC STRAND 12,70 RB190 NBR 7483/2021 PRODUZIDA NO BRASIL

BELGO ARAMES PC STRAND 12,70 RB210 NBR 7483/2021 PRODUZIDA NO BRAS



Cordoalhas especiais para pontes estaiadas

Características

- Produzidas com três camadas protetoras contra a corrosão:
 - Galvanização dos fios a quente, com gramatura de zinco de 190 a 350g/m², antes do encordoamento e tratamento térmico
 - Filme de cera de petróleo 5g/m mín
 - Encapadas na cor preta, com polietileno de alta densidade resistente aos raios ultravioleta, não deslizante sobre a cordoalha e com espessura mínima de 1,25mm
- Relaxação após 1.000 horas, máx.= 2,5% para carga inicial de 70% da carga de ruptura
- Módulo de elasticidade nominal: 195 kN/mm²

ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS - CORDOALHAS ESPECIAS PARA PONTES ESTAIADAS												
Produto Diâmetro Área nominal aprox. (mm) (mm²)			Massa aprox. (kg/1.000m)	Carga mínima de ruptura (kN)	Carga mínima a 1% de deformação (kN)	Alongamento após ruptura (%)						
	Cordoalhas de 7 fios CP 190											
Cord. CP 190 RB 15,70	15,7	150	1180	274	247	3,5						

Aplicações





Ensaios

Além dos ensaios tradicionais, previstos na ABNT NBR 7483:2021, as cordoalhas especiais para pontes estaiadas são submetidas a ensaio de tração desviada (*pin test*) conforme norma PTI, no qual o produto é colocado em estrutura que provoca mudança de direção. A cordoalha é então tracionada até a ruptura, com resistência mínima prevista de 80% da carga de sua ruptura retilínea. As cordoalhas também são submetidas a ensaios de fadiga de até 2.000.000 de ciclos.

EQUIVALÊNCIA DE NORI	EQUIVALÊNCIA DE NORMAS REGULADORAS (EQUIVALENCE OF REGULATORY STANDARDS)											
ABNT NBR 7483:202	prEN 10138-3	ASTM A416-17	kgf/mm²	MPa								
CP 190	Y 1860	Grade 270	190	1860								
CP 210	Y 2060	-	210	2060								
CP 230	Y 2260	-	230	2260								
CP 240	Y 2360	-	240	2360								

Controle de qualidade

Os aços para concreto protendido são submetidos a exaustivos testes e inspeções, desde a aciaria o tratamento térmico final. São também testados em modernos laboratórios e entregues acompanhados de Certificado de Qualidade. Exija a certificação da ABNT, que garante não apenas o Certificado de Qualidade, mas também que todas as características do material estejam em conformidade.

Conforme interesse do comprador ou exigência do proprietário da obra, os aços para protensão poderão ser submetidos a ensaios específicos em laboratórios independentes.


No final de sua fabricação, para melhorar sua qualidade e trabalhabilidade, tanto na pré-tração como na pós-tração, os aços para concreto protendido são submetidos a um dos seguintes tratamentos térmicos:


Estabilização

É um envelhecimento acelerado que alivia as tensões residuais da trefilação, diminui a perspectiva de perda de carga por relaxação e aumenta o limite de elasticidade do aço. Assim, são obtidos aços de relaxação baixa (RB).

Teste de relaxação

Para a verificação e o controle do processo de fabricação, somente a Belgo Arames possui equipamentos capazes de realizar regularmente no Brasil os testes de relaxação, que medem a redução da força aplicada ao aço com o correr do tempo. Cada teste tem duração de 1.000 horas e é efetuado sob temperatura e umidade controladas em estreita faixa, de acordo com a ABNT NBR 7484:2020.





Teste de tração

Toda entrega de fios e cordoalhas é acompanhada de um Certificado de Qualidade com os resultados dos testes a que foram submetidos, comparando-os com os valores das normas técnicas. Também de acordo com as normas, cada carga é acompanhada de um gráfico de "tensão - deformação" que contém o valor do módulo de elasticidade do aço, fundamental para o cálculo dos alongamentos sob tensão.

	1					CERTIF	ICADO DA	QUALID/	ADE	CERTIFIC	ADO N°	000000007	2704	Pag. 1	/ 1
	h	elge	1	Ci	iente:					Ordem:	9497992 - 20	Data de Imprese	são:	25/08/20	21
				Fo	mecimento:	030306286	1			Pedido do Clie	onte: 198	190			
	aran	nes		Ma	sterial:	40474288	CORD 7F ENGE	E PLAST CP F	RB 190 12,70mm	m					
	Uma par ArcelorN	ceria entre Mittal e Bekaert.		Pe	oduto do Client	w:									
	Av. Mare	ichal Runden, 915	5	No	erna:	7483/2021									
Tel: 6	4000-3960		247-802												
Propriedad	Jes Me		Metalurgicas						_					_	
	_	Area condoelha	Alongan 600mm	Carge 1%	Carga de ruptura	Diametro condoath	Marina	Peso de grava	Expesion plastic	Diametro de cord	Modulo electroide	-		_	
Especific./	Min	98,60	3,5	195	184	12,50	770	37,4	1,00	13,70	191,2	_		-	
Volume	Max	102,90	-		224	13,10	800	41,0	1,50	16,50	203,0	_		_	
	Um	mm2	%	NN.	IN	mm	kg/1000m	g/m	mm	mm	kN/mm²	_		\rightarrow	
1052877023		100,00	6,8	177	195	12,88	789	38,7	1,31	16,30	196,6	_		-	
1052889287		101,00	5.8	175	194	12,88	792 793	37,7	1,38	16.30	192.5			_	
1052994375		99.90	6.5	175	193	12,91	793	38.7	1,37	16,50	190,2			-	
			6.5	177		10,00	785			10,00	197,8			_	
1052901985		99,90	6,5	177	193	12,89	785	38,7	1,43	16,50	197,8			_	
1052901989		99,90	5.4	177	193	12,89	794	37,7	1,43	16,20	201,4			_	
1052909091		99,70	5.4	176	195	12,81	794	37,7	1,32	16.20	201,4			_	
1052909092		99.70	5.4	176	195	12,81	794	37.7	1,32	16.20	201,4			_	
10/3/29/09/09/4		99,10	5,4	1/6	190	12,01	194	9/,/	1,32	10,20	201,4	_		_	
												_		-	
												_		_	
									THE CLEAN	CENTERIOR					
								160	ANN.		7 . c	a.c	- 1	maui D	w.
Diámetro:		12,700 mm						——(C	HKNI	E.	. ∵				
Quantidade:		19.582,00	10	Note	Fiscal: 00035	3857 Emiti-	da em: 09/08/2	021 V		900	20 la	Vinicius Cento genhaire de Processes	Counte	Jordani Ora nadora de Li	
Peso Liquido	NF:	19.582.0			de Criação:	09/08			2000		_				
TO ENGINEE		10.062,0		340	or oringed:	-500									

Uso e manuseio

Em função do grande peso desses conjuntos e para evitar danos à sua capa plástica, as bobinas e os feixes de cordoalhas enroladas não devem ser suspensos por cabos de aço ou correntes, mas sim com o auxílio de cintas de poliéster.



A Belgo Arames conta com centrais de corte espalhadas pelo Brasil.

CENTRAL DE CORTE ARAUCÁRIA

AV. DAS ARAUCARIAS, Nº 2.162 BAIRRO THOMAZ COELHO - ARAUCÁRIA - PR CEP: 83707-067

CENTRAL DE CORTE BRASÍLIA

Q QI 21 LOTES 60/61 - GALPÃO 02 - SETOR DE INDÚSTRIAS, S/Nº BAIRRO CEILÂNDIA - BRASÍLIA - DF CEP: 72265-210

CENTRAL DE CORTE DIADEMA

RUA ROMEU CICARELLI, Nº 140 BAIRRO CANHEMA - DIADEMA - SP CEP: 09942-010

CENTRAL DE CORTE FORTALEZA

RUA MARIO GUEDES, Nº 340 - TÉRREO BAIRRO SALINAS - FORTALEZA - CE CEP: 60811-012

CENTRAL DE CORTE GUARULHOS

RUA AMADOR BUENO, Nº 01 BAIRRO JARDIM MUNHOZ - GUARULHOS - SP CEP: 07042-230

CENTRAL DE CORTE RECIFE

RUA JOÃO CARDOSO AIRES, Nº 1.120 A BAIRRO BOA VIAGEM - RECIFE - PE CEP: 51130-300

CENTRAL DE CORTE SERRA

RUA ROUXIM, Nº 252 BAIRRO VISTA DA SERRA II - SERRA - ES CEP: 29176-788

CENTRAL DE CORTE TOLEDO

RUA CARLOS BARBOSA, Nº 2.727 BAIRRO TOCANTINS - TOLEDO - PR CEP: 85904-550





Meio ambiente e sustentabilidade

A Belgo Arames contribui para a preservação do meio ambiente para as futuras gerações adotando práticas sustentáveis, como a gestão das emissões líquidas, sólidas, atmosféricas e o uso racional dos recursos naturais.

belgo.com.br 0800 727 2000 Acompanhe-nos nas





redes sociais:





Certificações



PTI - Post Tensioning Institute







Associada:



ABEEólica Associação Brasileira de Energia Eólica



ABP Associação Brasileira de Protensão



Operar de forma sustentável faz parte do nosso compromisso ambiental.

Mitigar impactos, analisar cada etapa do processo e adotar controles eficazes exige uma gestão madura e contribui para uma indústria mais consciente.

Nossas embalagens são recicláveis - madeira, papelão, metal e plástico devem ser reaproveitados, enquanto materiais oleados exigem coprocessamento para evitar contaminação. O descarte adequado, sempre em conformidade com a legislação, garante um futuro mais responsável.

Juntos e juntas, podemos transformar a indústria e fazer a diferença para o planeta.



Uma parceria entre ArcelorMittal e Bekaert.